COLLE MIROIR

SPÉCIALEMENT POUR COLLER DES MIROIRS (ARGENTÉS).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle pour miroirs, spécialement conseillée pour coller des miroirs (argentés).

DOMAINE D'APPLICATION

Pour coller des miroirs (argentés) traditionnels sur toutes sortes de supports.

PROPRIÉTÉS

Sans acides. N'attaque pas le vernis. Elasticité permanente. Résiste à l'eau.à l'eau.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Mettre en oeuvre uniquement à une température entre +5°C et +40°C. La colle durcit sous l'influence de l'humidité ambiante.
Pré-traitement des surfaces: Le support doit être bien propre, sec, exempt de poussière et de graisse et résistant, c'est-à-dire d'une structure suffisamment solide.
Outillage: Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet à mastic.

MISE EN OEUVRE

Consommation: D'une cartouche s'écoule env. 8-15 mètres de colle (en fonction du diamètre de la canule coupée)
Mode d'emploi:
Ouvrir la cartouche en coupant la douille en plastique jusqu'à la hauteur du filetage. Visser la canule en plastique sur la cartouche et la couper en biseau à un diamètre d'env. 5 mm. Placer la cartouche dans un pistolet à mastic. Appliquer la Colle Miroir en lignes verticales (humidité ne peut couler à l'arrière du miroir en cas de lignes horizontales) à 20 cm les unes des autres au dos du miroir intact. Fixer le miroir dans les 10 minutes, puis bien appuyer. L'espace derrière le miroir doit être et rester bien ventilé. Soutenir les grands miroirs pendant 24 heures au moyen d'une latte ou de ruban adhésif, jusqu'au durcissement complet de la colle.
Taches/restes: Enlever des taches à l'aide d'essence de térébenthine. Des résidus de colle durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement.
Points d'attention: Ne pas appliquer la colle en forme de cercle mais en lignes verticales. La colle doit pouvoir reprendre suffisamment d'air.

TEMPS DE SÉCHAGE

Pelliculation: Ca. 10-15 min. (pellicule)
Temps de séchage: Ca. 2 jours

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Bon(ne)
Résistance à la température: -40°C jusqu'à +100°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: MS polymère
Couleur: Blanc
Viscosité: Pâteuse
Teneur en solides: Ca. 100 %

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 12 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.